

MASTERFLEX® 610

Profilé aquaréactif pour reprises de bétonnage

Description

Le MASTERFLEX® 610 est un profilé aquaréactif, prêt-à-l'emploi, pour joints de construction soumis à une pression hydrostatique.

Le MASTERFLEX® 610 est à base de polymères capables d'emprisonner l'eau dans leurs structures moléculaires. Au contact de l'eau, le produit s'expande de manière contrôlée et réversible pour former une barrière au passage de l'eau et à la pression hydrostatique.

En fonction de la quantité d'eau en présence, le MASTERFLEX® 610 s'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial.

Le MASTERFLEX® 610 est insensible au béton frais.

Il est inerte vis-à-vis de l'acier, du bitume, du PVC.

Le MASTERFLEX® 610 est résistant aux alcalis, acides faibles, solutions salines, huile, graisse et hydrocarbures.

Propriétés

- Stabilité chimique aux :
 - hydrocarbures (pétrole, diesel, huiles)
 - solvants (alcools)
 - acides minéraux et organiques
 - solutions salines (eau de mer)
- Parfaite résistance aux cycles sec/humide
- Peut être facilement collé à l'aide d'un mastic P.U (MASTERFLEX® 474)

Domaines d'application

- Profilé 20 x 05 : Reprise de bétonnage de mur d'épaisseur < 20 cm, traitement entre éléments préfabriqués. Pression d'eau < 1 bar.
- Profilé 20 x 10 : Reprise de bétonnage de mur d'épaisseur > 20 cm. Pression d'eau < 2 bars.

Le MASTERFLEX® 610 est un profilé aquaréactif adapté pour tous les joints de construction soumis à une pression hydrostatique qui s'exerce sur l'une ou les deux faces de l'ouvrage. Il assure une étanchéité simple et efficace du joint de construction.

Le profilé élastique du MASTERFLEX® 610 compense les mouvements internes du joint qu'il s'agisse de retrait ou de dilatation.

Le MASTERFLEX® 610 assure l'étanchéité de joints pouvant aller jusqu'à 5 mm et pouvant subir une pression hydraulique de 5 bars. Il satisfait aux exigences de potabilité et convient parfaitement à l'étanchéité des réservoirs d'eau potable.

Caractéristiques

- Base
- Pression d'expansion max.
- Infiltration d'eau dans joint de 1 à 5 mm

Acrylate
1,5 MPa
aucune



- Expansion décalée
- Grande durabilité
- Forte résistance à la pression d'eau

Couleur

Rouge

Conditionnement

- Rouleau de 10 mL dim. 20 x 10 mm.
- Rouleau de 20 mL dim. 20 x 5 mm.

MASTERFLEX® 610

• Température d'application	- 30°C à + 50°C
• Densité	1,3 - 1,6
• Dureté shore A	25 - 35
• Résistance à la rupture	3 kg/cm ²
• Allongement à la rupture	70 - 100 %
• Résistance gel / dégel	sans influence
• Réaction au feu	peu inflammable
• Potabilité	P.V. Institut d'Hygiène Gelsenkirchen
• Propriétés :	Etanchéité
• P.V. Laboratoire STUVA Cologne	
• Expansion	P.V. Laboratoire de la Ville de Vienne

Mode d'emploi

La surface du joint doit être relativement lisse et correctement nettoyée (air comprimé).

Placer le profilé MASTERFLEX® 610 avec le mastic colle MASTERFLEX® 474.

Pour des épaisseurs courantes de 10 à 40 cm, le MASTERFLEX® 610 est placé au milieu du joint.

Veiller à ce que le MASTERFLEX® 610 soit en contact étroit avec le béton, sinon l'étanchéité risque de ne pas être obtenue complètement.

La continuité du joint doit être assurée par recouvrement de 2 cm environ.

Avant coulage, vérifier que la surface soit propre et exempte de débris. Le MASTERFLEX® 610 doit être recouvert d'au moins 8 cm de béton.

En cas de pluie, ne pas dépasser une durée de 24 heures avant coulage.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.